

**ADHESIVO DE GRAN CALIDAD
PARA REVESTIMIENTOS DE LINÓLEO**Información
del producto
01.10.2002

- ▶ Sin disolventes
- ▶ Sin tiempo de espera
- ▶ Elevado agarre inicial
- ▶ Gran fuerza adhesiva final
- ▶ Resistente al tránsito de sillas con ruedas blandas (DIN 68131)

**Descripción**

Adhesivo en dispersión acuosa para la colocación de revestimientos de linóleo en rollo o loseta.

Propiedades

Adhesivo de gran calidad en dispersión acuosa, exento de disolventes, de elevado agarre inicial y gran fuerza adhesiva. De fácil aplicación unilateral, no requiere tiempo de espera.

Substratos

Las superficies a revestir deben estar, de acuerdo con la norma DIN 18365, secas, limpias, sin grietas y resistentes a la tracción y a la compresión. Nivelar irregularidades con las pastas niveladoras Thomsit. Consultar las respectivas Hojas Técnicas.

Superficies con humedad superior a 3,5% o plantas bajas deben ser tratadas con Thomsit R 755 antes de aplicar las pastas niveladoras.

Aplicación

Sobre superficies debidamente preparadas aplicar Thomsit L 240 D mediante una espátula dentada adecuada, por ejemplo B1. Colocar inmediatamente el revestimiento sobre el adhesivo húmedo asegurando que existe una transferencia adhesiva total, es decir que el revestimiento está totalmente en contacto con el adhesivo tanto durante la instalación como durante el tiempo de secado. Eliminar las posibles bolsas de aire que puedan haber quedado en el interior.

Colocar siempre el revestimiento siguiendo las recomendaciones del fabricante. No recomendable aplicar por debajo de 15° C.

Las manchas de adhesivo deben limpiarse inmediatamente con un paño húmedo. El adhesivo seco puede limpiarse con agua.

Seguridad e Higiene

Thomsit L 240 D no contiene disolventes y no es inflamable. No conlleva ningún peligro si se utiliza de forma correcta. No requiere ninguna precaución especial en cuanto a almacenamiento, transporte o utilización. Siempre que sea necesario, utilizar un Equipo de Protección Personal (EPP) adecuado como guantes, gafas, etc. Para más información, consultar las Fichas de Seguridad de Thomsit, disponibles previa solicitud.



Aplicar
con espátula
dentada



No es necesaria
ninguna medida
especial de seguridad

Información Técnica

Color	Blanco / beige
Consistencia	pasta
Densidad	1,4 Kg/L
Consumo	Espátula B1 350 - 450 g/m ²
Tiempo de espera	* ninguno
Tiempo de trabajo	* aprox. 15 minutos
Secado total	* aprox. 72 horas
Resistencia a la temperatura para transporte y almacenamiento	0 - 50° C
Resistencia a la temperatura después del secado	máx. 50° C (apto para calefacción por suelo radiante)
Almacenamiento	12 meses en condiciones normales. Proteger de las heladas
Envasado	6 y 25 Kg

* La información anterior se refiere a condiciones medioambientales normales, por ejemplo, 20° C y humedad relativa del 55%.

Eliminación

No tirar directamente al desagüe. Guardar el producto para un próximo uso o, si su calidad se ha deteriorado por el tiempo, tirarlo siguiendo las normas locales. Tirar el contenedor vacío siguiendo las normas locales o reciclar según corresponda.