

ADHESIVO BASE ALCOHOL PARA SUELOS DE PARQUET Y MADERA

Información del producto
01.10.2002

- ▶ Secado muy rápido
- ▶ Exento de agua
- ▶ Gran agarre inicial
- ▶ Gran capacidad de relleno



Descripción

Adhesivo de la máxima calidad para la colocación de suelos de parquet mosaico, tablilla maciza de madera y multicapas (máx. 10 mm de grosor y 1200 mm de largo) sobre soportes absorbentes.

Propiedades

Adhesivo CON DISOLVENTES, exento de agua. De secado rápido y gran capacidad de relleno. Gran agarre inicial y fuerza adhesiva final.

Substratos

Las superficies a revestir deben estar, de acuerdo con la norma DIN 18365, secas, limpias, sin grietas y resistentes a la tracción y a la compresión. Nivelar irregularidades con las pastas niveladoras Thomsit. Consultar las respectivas Hojas Técnicas.

Superficies con humedad superior a 3,5% o plantas bajas deben ser tratadas con Thomsit R 755 antes de aplicar las pastas niveladoras.

Aplicación

Sobre superficies debidamente preparadas aplicar Thomsit P 600 mediante una espátula dentada adecuada, por ejemplo B3. Colocar el material inmediatamente sobre el adhesivo húmedo, asegurando que exista una transferencia adhesiva total, es decir que el material está totalmente en contacto con el adhesivo tanto durante la instalación como durante el tiempo de secado del adhesivo. Colocar el revestimiento siempre según las recomendaciones del fabricante.

Observar el tiempo de trabajo de Thomsit P 600, que es de aproximadamente 10 minutos, ya que una vez seco, el adhesivo pierde toda su capacidad de adhesión.

Para realizar cualquier tratamiento posterior sobre el parquet esperar al menos 48 horas. No recomendable aplicar por debajo de 15° C.

Las manchas de adhesivo deben limpiarse inmediatamente con alcohol. El adhesivo seco solamente se puede eliminar mecánicamente.

Seguridad e Higiene

Thomsit P 600 contiene disolventes y por tanto es inflamable. Evitar el contacto con llamas o fuentes de calor. Mantener siempre la zona ventilada durante su uso. Siempre que sea necesario, utilizar un Equipo de Protección Personal (EPP) adecuado como guantes, gafas, etc. Para más información, consultar las Fichas de Seguridad de Thomsit, disponibles previa solicitud.



Inflamable



Asegurar una ventilación adecuada durante su uso



Aplicar con espátula dentada



Llevar guantes de protección. Informar y proteger a las demás personas durante su uso

Información Técnica

Color	beige
Consistencia	pasta gruesa
Densidad	1,5 Kg/L
Consumo	Espátula B3 aprox. 800 - 1000 g/m ²
Tiempo de espera	* ninguno
Tiempo de trabajo	* aprox. 10 minutos
Secado total	* aprox. 24 - 48 horas
Resistencia a la temperatura para transporte y almacenamiento	-10 a 50° C
Resistencia a la temperatura después del secado	máx. 50° C (apto para calefacción por suelo radiante)
Almacenamiento	6 meses en condiciones normales
Envasado	25 Kg

* La información anterior se refiere a condiciones medioambientales normales, por ejemplo, 20° C y humedad relativa del 55%.

Eliminación

No tirar el producto directamente al desagüe. Guardar para un próximo uso o, si su calidad se ha deteriorado por el tiempo, tirarlo siguiendo las normas locales. Tirar el recipiente vacío siguiendo las normas locales o reciclar según corresponda.