

ADHESIVO PARA MOQUETASInformación
del producto
01.10.2002

- ▶ Gran rendimiento
- ▶ Sin disolventes
- ▶ Gran fuerza adhesiva
- ▶ Resistente al tránsito de sillas con ruedas (DIN 68131)

**Descripción**

Adhesivo en dispersión acuosa especial para moquetas de fibras sintéticas con o sin dorso, de yute, de espuma de látex, tejido no tejido, etc. en soportes absorbentes.

Propiedades

Adhesivo sin disolventes. Olor neutro. Rápido agarre inicial y gran fuerza adhesiva final.

Substratos

Las superficies a revestir deben estar, de acuerdo con la norma DIN 18365, secas, limpias, sin grietas y resistentes a la tracción y a la compresión. Nivelar irregularidades con las pastas niveladoras Thomsit. Consultar las respectivas Hojas Técnicas.

Superficies con humedad superior a 3,5% o plantas bajas deben ser tratadas con Thomsit R 755 antes de aplicar las pastas niveladoras.

Aplicación

En superficies debidamente preparadas, aplicar Thomsit T 440 mediante una espátula dentada adecuada, por ejemplo A2 o B1. La elección dependerá del revestimiento y del sustrato. Colocar siempre el revestimiento siguiendo las recomendaciones del fabricante.

Para las moquetas porosas que permiten la difusión de la humedad, esperar 5 - 10 minutos antes de colocar el revestimiento. Se debe asegurar que existe una transferencia adhesiva total.

Para las moquetas con dorso de espuma de látex, menos difusoras de la humedad, esperar 10 - 15 minutos, antes de colocar el revestimiento. Se debe asegurar que existe una transferencia adhesiva total.

No recomendable aplicar por debajo de 15° C.

Las manchas de adhesivo deben limpiarse inmediatamente con un paño húmedo. El adhesivo seco puede limpiarse con agua.

Seguridad e Higiene

Thomsit T 440 no contiene disolventes y no es inflamable. No conlleva ningún peligro si se utiliza de forma correcta. No requiere ninguna precaución especial en cuanto al almacenamiento, el transporte o su utilización. Siempre que sea necesario, utilizar un Equipo de Protección Personal (EPP) adecuado, como guantes, gafas, etc. Para más información, consultar las Fichas de Seguridad de Thomsit, disponibles previa solicitud.



Aplicar
con espátula
dentada



No es necesaria
ninguna medida
especial de seguridad

Información Técnica

Color		crema
Consistencia		pasta
Densidad		1,45 Kg/L
Consumo	Espátula A2	aprox. 350 g/m ²
	Espátula B1	aprox. 450 g/m ²
Tiempo de espera		moquetas porosas: * aprox. 5 - 10 minutos moquetas no porosas: * aprox. 10 - 15 minutos
Tiempo de trabajo		* 20 - 30 minutos
Secado total		* aprox. 72 horas
Resistencia a la temperatura para transporte y almacenamiento		0 - 50° C
Resistencia a la temperatura después del secado		máx. 50° C (apto para uso con calefacción por suelo radiante)
Resistencia a la limpieza		adecuado para una limpieza húmeda con champú y de extracción
Almacenamiento		12 meses en condiciones normales. Proteger de las heladas
Envasado		6 y 25 Kg

* La información anterior se refiere a condiciones medioambientales normales, por ejemplo, 20° C y humedad relativa del 55%.

Eliminación

No tirar el producto directamente al desagüe. Guardar para un próximo uso o, si su calidad se ha deteriorado por el tiempo, tirarlo siguiendo las normas locales. Tirar el recipiente vacío siguiendo las normas locales o reciclar según corresponda.