

## ADHESIVO EN DISPERSIÓN ACUOSA MULTI-USOS: MOQUETAS, PVC Y LINÓLEO

Información  
del producto  
01.10.2002

- ▶ Tack elevado
- ▶ Resistente al tránsito de sillas con ruedas (DIN 68131)
- ▶ Apto para sistemas de calefacción por suelo radiante



### Descripción

Adhesivo unilateral en dispersión acuosa para la colocación de:

- revestimientos textiles, incluidos los que tienen dorso de espuma de látex o poliuretano, moquetas sintéticas con o sin dorso de yute, tejido no tejido.
- revestimientos de PVC homogéneo o heterogéneo en rollo o loseta, losetas de PVC rígido o vinilo flexible.
- revestimientos de linóleo en rollo o loseta.

### Propiedades

Adhesivo de resinas sintéticas en dispersión acuosa, con componentes orgánicos e inorgánicos reforzantes del poder adhesivo.

### Substratos

Las superficies a revestir deben estar, de acuerdo con la norma DIN 18365, secas, limpias, sin grietas y resistentes a la tracción y a la compresión. Nivelar irregularidades con las pastas niveladoras Thomsit. Consultar las respectivas Hojas Técnicas.

Superficies con humedad superior a 3,5% o plantas bajas deben ser tratadas con Thomsit R 755 antes de aplicar las pastas niveladoras.

### Aplicación

Agitar bien el adhesivo antes de su utilización.

Aplicar Thomsit TKL 230 mediante espátula dentada adecuada, por ejemplo A3 o B1. La elección dependerá del tipo de revestimiento y del sustrato. Colocar siempre el revestimiento siguiendo las recomendaciones del fabricante.

Moquetas porosas y linóleo: colocar inmediatamente el revestimiento sobre el adhesivo húmedo asegurando que exista una transferencia adhesiva total, es decir que el revestimiento está totalmente en contacto con el adhesivo tanto durante la instalación como durante el tiempo de secado. Eliminar las posibles bolsas de aire que puedan haber quedado en el interior y alisar nuevamente transcurridos 10 minutos.

Para revestimientos no porosos: aplicar el adhesivo con una espátula dentada adecuada, permitiendo que haya un tiempo de espera de aproximadamente 10 minutos. Se debe asegurar de que el dorso del revestimiento queda completamente impregnado de adhesivo.

No recomendable aplicar por debajo de 15° C.

Las manchas de adhesivo deben limpiarse inmediatamente con un paño húmedo. El adhesivo seco puede limpiarse con agua.

**Seguridad e Higiene**

Producto no clasificado. Siempre que sea necesario, utilizar un Equipo de Protección Personal (EPP) adecuado, como guantes, gafas, etc. Para más información, consulte las Fichas de Seguridad de Thomsit, disponibles previa solicitud.



Aplicar  
con espátula  
dentada



No es necesaria  
ninguna medida  
especial de seguridad

**Información Técnica**

Color	Blanco crema	
Consistencia	Pastosa	
Densidad	1,5 Kg/L	
Consumo	Espátula A3	250 g/m <sup>2</sup>
	Espátula B1	350 g/m <sup>2</sup>
Tiempo de espera	Moquetas porosas y linóleo: No tiene Revestimientos no porosos: 10 min.	
Tiempo de trabajo	20 - 30 minutos	
Puesta en servicio	Aprox. 24 horas	
Tiempo de secado final	Aprox. 72 horas	
Resistencia a las sillas con ruedas	Conforme con pavimentos resistentes (DIN 68131)	
Resistencia a la temperatura por transporte y almacenamiento	0 C a 50 C	
Resistencia a la temperatura después del secado	Hasta máx. 50 C. Apto para calefacción por suelo radiante.	
Almacenamiento	12 meses en condiciones normales. Proteger de las heladas	
Envasado	25 Kg	

La información anterior se refiere a condiciones medioambientales normales, 20° C y humedad relativa del 55%.

**Eliminación**

No tirar el producto directamente al desagüe. Guardar para un próximo uso o, si su calidad se ha deteriorado por el tiempo, tirarlo siguiendo las normas locales. Tirar el recipiente vacío siguiendo las normas locales o reciclar según corresponda.