

TOT MS-35 "INDUSTRIA"

Adhesivo sellador elástico de polímeros MS de 3ª generación.

1. DESCRIPCIÓN

A base de polímeros MS, de **módulo alto. Totalmente exento de isocianatos, siliconas y disolventes.**

Adhesivo sellador de gran fuerza cohesiva y excelente fuerza adhesiva. Pintable "mojado sobre mojado" después de su aplicación. Puede utilizarse en la proximidad de las cabinas de pintado: No contamina las zonas de pintado. Utilizar preferentemente pinturas con suficiente elasticidad, acrílicas o alquídicas. Se recomienda realizar ensayos previos con la pintura a utilizar.

Resistente a los golpes y vibraciones. Excelente adhesión sin necesidad de imprimación sobre metales como aluminio, hierro, acero, galvanizados, cobre, zinc, etc., y la mayoría de materiales empleados en la industria como; vidrio, cerámica, madera, PVC y otros plásticos. En el caso de materiales plásticos, se recomienda realizar siempre ensayos previos de adhesión. Gran resistencia a la luz UV y a la hidrólisis. Buen comportamiento frente a agentes químicos. Adhiere sobre superficies húmedas.

2. APLICACIONES

Especialmente formulado para el pegado y sellado de ensamblajes y juntas en: Automoción, carrocería industrial y frigorífica, caravaning, fabricación de contenedores, vagones, silos y mamparas, instalaciones de aire acondicionado, construcciones metálicas, fabricación de paneles sandwich, conductos de climatización, etc.

3. CARACTERÍSTICAS

EN LA FORMA DE SUMINISTRO		DEL PRODUCTO CURADO	
Densidad	1,55 g/cm ³	Módulo al 100% ⁽²⁾	0,90 ± 0,10 N/mm ²
Sólidos (2 horas a 120°C)	98 ± 1 %	Carga a la rotura ⁽²⁾	>1,3 N/mm ²
Consistencia	Pasta tixotrópica	Elongación a la rotura ⁽²⁾	>250 %
Formación de piel ⁽¹⁾	10-15 min.	Dureza Shore A ⁽³⁾	35 ± 5
Temperatura de aplicación	de +5 a +50 °C	Resistencia térmica	de -30 a +90 °C

⁽¹⁾LMO-22, Método interno de calidad COLLAK. ⁽²⁾Según DIN 53504. ⁽³⁾Según DIN 53505.

4. MODO DE EMPLEO

Las superficies sobre las que se aplique deben ser firmes y estar completamente limpias.

Sellado: Aplicar mediante una pistola aplicadora formando un cordón continuo y evitando formar bolsas de aire. A continuación alisar con una espátula humedecida en agua jabonosa.

Pegado: Aplicar sobre una de las superficies a unir formando cordones o por puntos según las dimensiones de las piezas. Consumo aproximado: 1 cartucho por 2 m².

5. PRESENTACIÓN

En cajas de 25 cartuchos plásticos de 300 ml y en cajas de 12 bolsas de aluminio de 600 ml. Colores: Blanco, gris y negro. Otros colores disponibles bajo pedido.



Adhesivos y Selladores



COLLAK, S.A. – C/. França, 3 – Pol. Ind. Pla de Llerona – 08520 Les Franqueses del Vallès – NIF A08344897

Tel.: (+34) 93 849 44 33 – Fax: (+34) 93 849 22 77 – E-mail: collak@collak.com – www.collak.com

10/11-TOT MS-35-v3.0

6. CADUCIDAD

12 meses en el envase original sin abrir y almacenado en condiciones ambientales normales de humedad y temperatura.

7. SEGURIDAD

Manténgase fuera del alcance de los niños. Evítese el contacto con los ojos y la piel. Para más información consultar Ficha de Seguridad del producto.

Se garantiza la calidad constante del producto. La aplicación y el empleo de nuestros productos queda fuera del alcance de nuestro control por lo que no podemos hacernos responsables de problemas surgidos a raíz de una aplicación defectuosa o sobre materiales inadecuados. Cualquier asesoramiento, sea oral, por escrito o como consecuencia de ensayos realizados en nuestros laboratorios, se realiza según nuestro leal saber y entender pero no exime a nuestros clientes de realizar los ensayos necesarios para comprobar la idoneidad de nuestros productos con los materiales utilizados y en las condiciones reales de aplicación. Ponemos a su disposición nuestro servicio técnico para cualquier consulta o aclaración.