

COLA BLANCA D3

Cola blanca para madera, de gran rapidez y resistencia al agua.

1. DESCRIPCIÓN

Exenta de disolventes. Resistente a la intemperie y al agua. Las uniones entre maderas, sin adición de endurecedores, cumplen con las exigencias **D3** según la Norma **DIN EN 204**.

Alta resistencia a la temperatura. Buena resistencia a las cargas estáticas. La línea de encolado permanece incolora incluso en maderas que contienen ácido tánico.

2. APLICACIÓN

Especialmente estudiada para el encolado de las uniones de parquetes flotantes, de piezas de madera, tablex, aglomerados, etc., que tengan que estar en ambientes de elevada humedad o en contacto con el agua.

3. CARACTERÍSTICAS

Tiempo de espera : no tiene.

Tiempo de trabajo : aprox. 30-60 min.

PROPIEDADES	VALORES
Color	Blanco
Materia sólida	50 ± 1 %
Densidad (20°C)	1,05 - 1,11 g/ml
Viscosidad (Brookfield HBT, Sp. 6, rpm 20, 20°C)	12000 - 18000 cP
Rendimiento	150 - 200 g/m ²

4. MODO DE EMPLEO

Las superficies sobre las que se aplique deben ser firmes y estar limpias, secas y exentas de polvo, grasas y desmoldeantes.

No aplicar a temperaturas inferiores a +5 °C

Los requerimientos mínimos para el grupo **D3** se obtienen independientemente de si se ha aplicado a una o a dos caras y del tiempo abierto. Sin embargo para obtener la máxima resistencia debe aplicarse sobre ambas superficies y cerrar la unión lo más rápidamente posible, seguido de un prensado a 0,5 – 1,0 N/mm² durante 1 ó 2 horas. Eliminar el exceso de cola con un paño húmedo.

5. PRESENTACIÓN

- Botellín aplicador de plástico de 500 g : 12 unidades por caja.

- Envase unitario de plástico de 18 Kg.

6. ALMACENAJE

12 meses en condiciones normales. Proteger de las heladas.

7. SEGURIDAD

No es un producto tóxico ni inflamable. Durante su aplicación deben tomarse las precauciones higiénicas habituales : evitar el contacto con las mucosas (ojos, boca, etc.), lavarse las manos después de su uso, etc. Para más información consultar la Ficha de Seguridad.



Adhesivos y Selladores

COLLAK, S.A. – C/. França, 3 – Pol. Ind. Pla de Llerona – 08520 Les Franqueses del Vallès – NIF A08344897

Tel.: (+34) 93 849 44 33 – Fax: (+34) 93 849 22 77 – E-mail: collak@collak.com – www.collak.com

clientes de realizar los ensayos necesarios para comprobar la idoneidad de nuestros productos con los materiales utilizados y en las condiciones reales de aplicación. Ponemos a su disposición nuestro servicio técnico para cualquier consulta o aclaración.