

CERO CLAVOS (Masilla fijadora rápida)

Adhesivo fijador acrílico en dispersión acuosa de AGARRE INMEDIATO

1. DESCRIPCIÓN

Adhesivo fijador sin siliconas y disolvente donde el proceso de reticulado tiene lugar al evaporar el agua de la masa, convirtiéndose en un adhesivo consistente y con buena resistencia al envejecimiento. **Adhesión en 10 segundos** sobre materiales porosos como hormigón, madera, obra vista, piedra, etc.

2. APLICACIONES

Es idóneo para todo tipo de tareas de montaje, reparación con materiales como madera, yeso, porexpan, pladur, metal, cerámica, hormigón prefabricado, cemento, piedra natural o artificial, etc. No apto para PE, PP, teflón ni productos bituminosos. No es recomendable que esté en contacto permanente con el agua. Se recomienda su uso en interiores.

3. CARACTERÍSTICAS

EN LA FORMA DE SUMINISTRO		DEL PRODUCTO CURADO	
PROPIEDADES	VALORES	PROPIEDADES	VALORES
Densidad	1,3- 1,4 g/ml	Dureza Shore A ⁽²⁾	60 ± 5
Consistencia	Pasta tixotrópica.	Fuerza máxima ⁽³⁾	> 5.0 N/mm ²
Temperatura de aplicación	de +5 a +35 °C	Elongación ⁽³⁾	> 200 %
Formación de piel ⁽¹⁾	40 - 100 minutos.	Tiempo de secado	24 horas
Fácil de extruir.		Admite el repintado.	

⁽¹⁾LMO-22, Método interno de calidad COLLAK. ⁽²⁾Según DIN 53505. ⁽³⁾Según DIN 53504.

4. MODO DE EMPLEO

Las superficies a pegar deben ser firmes y estar completamente limpias. Al menos una de las superficies debe ser porosa.

Quitar el tapón y cortar la cánula al tamaño deseado. Aplicar el producto en cordón o por puntos a una de las caras de los materiales a unir. Juntar las dos caras presionándolas con fuerza durante unos segundos. Para materiales pesados se recomienda usar sujeción mecánica hasta el secado completo del producto.

5. PRESENTACIÓN

Cartuchos de 370 g.
Color: Blanco y crema.

6. ALMACENAJE

En lugar fresco y seco. A temperaturas comprendidas entre +5 y +25 °C, tiene una duración de como mínimo 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

7. SEGURIDAD

Durante el proceso de reticulado deben tomarse las precauciones higiénicas habituales. Evitar el contacto con las mucosas (ojos, boca, etc.), lavarse las manos después de su uso, etc. Debe utilizarse en lugares apropiadamente ventilados. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Se garantiza la calidad constante del producto. La aplicación y el empleo de nuestros productos queda fuera del alcance de nuestro control por lo que no podemos hacernos responsables de problemas surgidos a raíz de una aplicación defectuosa o sobre materiales inadecuados. Cualquier asesoramiento, sea oral, por escrito o como consecuencia de ensayos realizados en nuestros laboratorios, se realiza según nuestro leal saber y entender pero no exime a nuestros clientes de realizar los ensayos necesarios para comprobar la idoneidad de nuestros productos con los materiales utilizados y en las condiciones reales de aplicación. Ponemos a su disposición nuestro servicio técnico para cualquier consulta o aclaración.