COLLAK, S.A. – C/. França, 3 – Pol. Ind. Pla de Llerona – 08520 Les Franqueses del Vallès – NIF A08344897
Tel.: (+34) 93 849 44 33 – Fax: (+34) 93 849 22 77 – E-mail: collak@collak.com – www.collak.com

07/17-URE-292-v1.0

URE-292

ADHESIVO PARA SUELOS DE PARQUET, LAMINADOS Y MADERA MACIZA

1. DESCRIPCIÓN
Adhesivo de poliuretano bicomponente exento de disolventes. De aplicación unilateral. Gran fuerza adhesiva final. Uso interior y exterior. Endurecimiento rápido. Muy baja emisión COV.

2. APLICACIONES
Adhesivo adecuado para la colocación de suelos de parquet, laminados y madera maciza sobre suelos absorbentes y no absorbentes.

PROPIEDADES FÍSICAS		
	Parte A	**Parte B**
Color	Beige	Marrón
Viscosidad (Brook. HBT Sp. 6, 50 rpm) (20 ºC)	115000-130000 cps	-
Proporción de mezcla (en peso)	7 partes	1 parte
Tiempo de trabajo (20º C)	30 - 45 minutos.	
Rendimiento Espátula B3	Aprox. 800 g/m^2	

3. MODO DE EMPLEO
Las superficies a revestir deben estar, de acuerdo con la norma DIN 18365, secas, limpias, sin grietas y resistentes a la tracción y a la compresión.
Mezclar uniformemente los dos componentes en la proporción indicada en la tabla y agitar hasta conseguir una mezcla homogénea con un agitador mecánico. Una vez realizada la mezcla aplicar con espátula dentada el adhesivo sobre la superficie debidamente preparada e inmediatamente después colocar el revestimiento sobre el adhesivo húmedo asegurando que esté totalmente en contacto con el adhesivo.
Colocar el pavimento siguiendo las recomendaciones del fabricante.
Para realizar cualquier tratamiento posterior sobre el parquet esperar al menos 24 horas.
Mientras el adhesivo no esté curado puede eliminarse con COLLAK D-0. Una vez endurecido sólo puede eliminarse mecánicamente.

4. PRESENTACIÓN
En envases plásticos de 12 Kg (10,5 Kg de componente A y 1,5 Kg de componente B).

5. ALMACENAJE
En los envases originales herméticamente cerrados y en lugar fresco y seco, su duración es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

6. SEGURIDAD
El componente B contiene isocianatos aromáticos por lo que deberán tomarse las precauciones higiénicas habituales. Para más información consultar las Fichas de Seguridad de los dos componentes.

COLLAK, S.A. – C/. França, 3 – Pol. Ind. Pla de Llerona – 08520 Les Franqueses del Vallès – NIF A08344897
Tel.: (+34) 93 849 44 33 – Fax: (+34) 93 849 22 77 – E-mail: collak@collak.com – www.collak.com

Se garantiza la calidad constante del producto. La aplicación y el empleo de nuestros productos queda fuera del alcance de nuestro control por lo que no podemos hacernos responsables de problemas surgidos a raíz de una aplicación defectuosa o sobre materiales inadecuados. Cualquier asesoramiento, sea oral, por escrito o como consecuencia de ensayos realizados en nuestros laboratorios, se realiza según nuestro leal saber y entender pero no exime a nuestros clientes de realizar los ensayos necesarios para comprobar la idoneidad de nuestros productos con los materiales utilizados y en las condiciones reales de aplicación.
Ponemos a su disposición nuestro servicio técnico para cualquier consulta o aclaración.