

## COLLAK WA-1010

### ADHESIVO PARA MOQUETA

#### 1. DESCRIPCIÓN

Adhesivo sin disolventes de gran fuerza adhesiva. Elevado rendimiento. Rápido agarre inicial. Resistente al tránsito de silla con ruedas. Exento de sustancias volátiles. Muy bajo contenido en compuestos orgánicos volátiles (VOC).

#### 2. APLICACIONES

Adhesivo en base acuosa de gran fuerza adhesiva para el encolado de moquetas de fibras sintéticas con o sin dorso, de yute, de espuma de látex, tejido no tejido, etc., en soportes absorbentes.

#### 3. CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES	VALORES
Color	Blanco crema
Aspecto	Pastoso
Densidad (20°C)	1,43 – 1,46 g/ml
Viscosidad (Brookfield HBT, Sp4, 20 rpm)(20°C)	20000-250000 cps
Consumo Espátula A2 Espátula B1	350 g/m <sup>2</sup> 450 g/m <sup>2</sup>
Tiempo de espera <sup>(1)</sup>	Moquetas porosas: Aprox. 5-10 minutos Moquetas no porosas: Aprox. 10-15 minutos
Tiempo de trabajo <sup>(1)</sup>	Aprox. 20-30 minutos
Resistencia final <sup>(1)</sup>	Aprox. 72 horas
Resistencia a la temperatura después del secado	Máx. 50° C. Apto para calefacción por suelo radiante.

<sup>(1)</sup>La información anterior se refiere a condiciones medioambientales normales, 20°C y humedad relativa del 55%.

#### 4. MODO DE EMPLEO

Las superficies a revestir deben estar, de acuerdo con la norma DIN 18365, secas, limpias, sin grietas y resistentes a la tracción y a la compresión.

##### 1. Para moquetas porosas

Aplicar el adhesivo mediante una espátula dentada adecuada en la superficie a revestir. Esperar de 5 a 10 minutos e iniciar la instalación del revestimiento asegurando una buena humectación de su dorso.

##### 2. Para moquetas no porosas (menos difusoras de la humedad)

# COLLAK

## Adhesivos y Selladores



COLLAK, S.A. – C/. França, 3 – Pol. Ind. Pla de Llerona – 08520 Les Franqueses del Vallès – NIF A08344897  
Tel.: (+34) 93 849 44 33 – Fax: (+34) 93 849 22 77 – E-mail: [collak@collak.com](mailto:collak@collak.com) – [www.collak.com](http://www.collak.com)

Aplicar el adhesivo mediante una espátula dentada adecuada en la superficie a revestir.  
Esperar de 10 a 15 minutos e iniciar la instalación del revestimiento asegurando una buena humectación de su dorso.

No es recomendable aplicar el adhesivo por debajo de 15°C y por encima de 35°C. Antes de iniciar la colocación comprobar que la solera y el pavimento estén dentro del rango de temperaturas indicadas. El pavimento se debe sacar de los embalajes algunas horas antes de la colocación con el fin de aclimatarlo a las condiciones de instalación. Seguir las instrucciones del productor para todo lo relacionado con la técnica de colocación.

Las manchas de adhesivo deben limpiarse inmediatamente con un paño húmedo. Una vez seco el adhesivo puede limpiarse con agua.

### 5. PRESENTACIÓN

- En envases plásticos unitarios de 20 Kg.

### 6. ALMACENAJE

12 meses en condiciones normales. Proteger de las heladas.

### 7. SEGURIDAD

Para más información consultar la Ficha de Seguridad del producto.

Se garantiza la calidad constante del producto. La aplicación y el empleo de nuestros productos queda fuera del alcance de nuestro control por lo que no podemos hacernos responsables de problemas surgidos a raíz de una aplicación defectuosa o sobre materiales inadecuados. Cualquier asesoramiento, sea oral, por escrito o como consecuencia de ensayos realizados en nuestros laboratorios, se realiza según nuestro leal saber y entender pero no exime a nuestros clientes de realizar los ensayos necesarios para comprobar la idoneidad de nuestros productos con los materiales utilizados y en las condiciones reales de aplicación. Ponemos a su disposición nuestro servicio técnico para cualquier consulta o aclaración.